

NEUKAPOL 1030

Verzweigter Polyester/-ether
Universalbindemittel

altropol

Haupteigenschaften

- stark hydrophob
- mittelviskos
- schwundarm

Anwendungen

- 2 K-PUR-Beschichtungen
- zähelastische Vergussmassen

Eigenschaften im unvernetzten Zustand (ca. Werte)

			NEUKAPOL 1030
Farbe			gelb
OHZ			230 - 255
Viskosität 25°C Brookfield RVT	mPas		1000 - 2000
Wassergehalt	%		< 0,2
Säurezahl			< 3

Eigenschaften der Mischung [100 GT NEUKAPOL 1030 + 5 GT Zeolith Paste + 60 GT NEUKADUR Härter ISO 4 (ca. Werte)]

Verarbeitungszeit	Minuten			20 - 30
Shore D Härte	Punkte	DIN 53505		80
Zugfestigkeit	MPa	DIN 53455		40
Bruchdehnung	%	DIN 53455		10
Biegefestigkeit	MPa	DIN 53452		50
Weiterreifestigkeit	N/mm	DIN 53515		22
Schlagfestigkeit	KJ/m ²	DIN 53453		38

Lieferform

200 kg, 950 kg

NEUKAPOL 1030

Verzweigter Polyester/-ether
Universalbindemittel

altropol

Lagerung

Das Material sollte in fest verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von 15 - 25 °C gelagert werden. Bei entsprechender Lagerung können die Materialien innerhalb der auf den Etiketten angegebenen Haltbarkeit verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahme

Anwender sollten sich anhand der aktuellen Sicherheitsdatenblätter, welche physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsbezogene Daten enthalten, über die sichere Handhabung und Lagerung von Produkten informieren.

Altropol Kunststoff GmbH
Daimlerstraße 9 · D-23617 Stockelsdorf
Tel. +49 (0)451-499 60-0 • Fax +49 (0)451-499 60-20
E-mail: info@altropol.de

www.altropol.de

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit den Kunden / den Anwender jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen weisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.
Stand 2009-11-10