

Haupteigenschaften

- niedrigviskos
- transparent
- gute Lichtstabilität

Anwendungen

- Künstlerische / dekorative Anwendungen in Verbindung mit
- Härter 297 (dünne Schichten)
- Härter 298 (dicke Schichten bis max. 80 mm)
- Härter 299 (dicke Schichten bis max. 110 mm)

Eigenschaften im unvernetzten Zustand (ca. Werte)

		NEUKADUR EP 14 n.V. mod. 2	NEUKADUR Härter 297	NEUKADUR Härter 298	NEUKADUR Härter 299
Farbe		transluzent	bläulich	bläulich	bläulich
Mischungsverhältnis	Gew.-Teile	100	25	40	45
Dichte (20 °C)	g/cm ³	1,1	0,95	0,95	0,95
Viskosität (20 °C)	mPa·s	800	150	180	190

Eigenschaften der Mischung (ca. Werte)

Mischviskosität (20 °C)	mPa·s		600	450	440
Verarbeitungszeit (20 °C, 2000 g)	Minuten		500g → 60 min	210	420
Dichte	g/cm ³	DIN 53479	1,1	1,1	1,1
Härte je nach Schichtdicke und Zeit	Shore D	DIN 53505	75	75	72

Mechanische Werte des ausgehärteten Produktes (ca. Werte) 7 Tage Raumtemperatur

Glasübergangstemperatur TG	°C	DSC 204 F1 DIN 51005	45	40	40
Biegefestigkeit	MPa	DIN 53452	74	60	45

* RT = Raumtemperatur

Verarbeitungshinweise

Harz und Härter im angegebenen Verhältnis homogen vermischen und bei Temperaturen zwischen 20°C und 25°C verarbeiten. Die Verarbeitungszeit ist temperaturabhängig und beträgt bei 20 °C und einer Ansatzmenge von 500 g mit NEUKADUR Härter 297 und bis 2000 g mit NEUKADUR Härter 298 und Härter 299 zwischen 60 - 420 Minuten.

Trennmittel finden Sie auf unserer Homepage unter <http://www.altropol.de/produkte/weitere-produkte/trennmittel>

NEUKADUR EP 14 n.V. mod. 2

Transparentes Epoxidharz

altropol

Lieferform

NEUKADUR EP 14 n.V. mod. 2	5 kg	10 kg	200 kg	
NEUKADUR Härter 297	1,25 kg	2,5 kg	25 kg	180 kg
NEUKADUR Härter 298	2,0 kg	5 kg	25 kg	180 kg
NEUKADUR Härter 299	2,5 kg	5 kg	25 kg	200 kg

Lagerung

Wir empfehlen, das Material in fest verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von 20 - 25 °C zu lagern. Bei entsprechender Lagerung kann das Material innerhalb der auf den Etiketten angegebenen Haltbarkeit verwendet werden (die ersten 2 Ziffern der Chargen-Nr. ergeben die Woche, die 3. Ziffer das Jahr).

Vorsichtsmaßnahmen

Anhand der aktuellen Sicherheitsdatenblätter, welche physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsbezogene Daten enthalten, kann sich der Anwender über die sichere Handhabung und Lagerung der Produkte informieren.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit den Kunden/ den Anwender jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen- und gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.

• 2018-09-18.7 / 12 / LW-W •

• www.altropol.de •

• Altropol Kunststoff GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 9 - 13 • D-23617 Stockelsdorf • Tel. +49 (0)451-499 60-0 •
• Fax. +49 (0)451-499 60-20 • E - Mail: info@altropol.de •