

Haupteigenschaften

- Weichschaum
- hand- und maschinenverarbeitbar
- einsetzbar in unbeheizten Formen

Anwendungen

- Bauteile für industrielle Anwendungen
- Sitzkissen
- detailgetreue Reproduktion (Requisiten)

Eigenschaften im unvernetzten Zustand 20 °C (ca. Werte)

		AltroFoam SF 200 Komp. A	AltroFoam SF 200 Komp. B
Farbe		weiss	braun-beige
Mischungsverhältnis	Gew.-Teile	100	25
Mischungsverhältnis	Vol.-Teile	98	21
Dichte	g/cm ³	1,02	1,24
Viskosität	mPa·s	1400	200

Eigenschaften der Mischung bei 20 °C (ca. Werte)

Mischviskosität (25 °C)	mPa·s	1.000
Startzeit	Sekunden	35
Abbinde-/ Fadenzugzeit	Minuten	n. b.
Steigzeit	Minuten	n. b.
Klebfrei	Minuten	n. b.
Dichte (frei geschäumt)	kg/m ³	200
Expansionsverhalten	fach	5

Verarbeitungshinweise

Die AltroFoam SF 200 Komp. A vor der Verarbeitung intensiv aufrühren.

Beim Handansatz zuerst die Komponente A in den Mischbehälter geben. Nach Zugabe der Komponente B den Ansatz gründlich durchmischen und sofort vergießen.

Zum Durchmischen eignet sich am besten ein schnellaufender Rührer mit ca. 1000 U/min.

Die Material- und Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 20 °C betragen.

Die Produkte sind stark feuchtigkeitsempfindlich.

Nach jeder Entnahme die Behälter sorgfältig dicht verschließen.

Die Formen für Hartintegralteile vor der Injektion auf 45 - 50 °C erwärmen.

Für freigeschäumte Anwendungen ist eine Vorwärmung nicht notwendig.

AltroFoam SF 200

vorläufiges Datenblatt

Dichte 200 kg/m³

altropol

Lieferform

AltroFoam SF 200 Komp. A	1 kg	10 kg	200 kg
AltroFoam SF 200 Komp. B	0,25 kg	2,5 kg	220 kg

Lagerung

Wir empfehlen, das Material in fest verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von 20 - 25 °C zu lagern. Bei entsprechender Lagerung kann das Material innerhalb der auf den Etiketten angegebenen Haltbarkeit verwendet werden (die ersten 2 Ziffern der Chargen-Nr. ergeben die Woche, die 3. Ziffer das Jahr).

Vorsichtsmaßnahmen

Anhand der aktuellen Sicherheitsdatenblätter, welche physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsbezogene Daten enthalten, kann sich der Anwender über die sichere Handhabung und Lagerung der Produkte informieren.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit den Kunden / den Anwender jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen- und gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.

• 2017-04-11.1 / 8 / LW-W •

• www.altropol.de •

• Altropol Kunststoff GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 9 - 13 • D-23617 Stockelsdorf • Tel. +49 (0)451-499 60-0 •
• Fax. +49 (0)451-499 60-20 • E - Mail: info@altropol.de •