

Haupteigenschaften

- hydrophobierend
- verringert das Auswaschen
- erleichtert das Reinigen der behandelten Oberflächen
- atmungsaktiv
- nicht brennbar
- kraftschlüssige Verbindung mit dem Untergrund
- erhöht die Abrieb-, Kratz- und Scheuerfestigkeit
- hohes Eindringvermögen dank optimierter Viskosität
- resistent gegenüber saurer und schwach basischer Beanspruchung
- beständig gegen Witterung
- physiologische Unbedenklichkeit nach Aushärtung
- tiefenwirksam und langzeitstabil

Anwendungen

- Betonsteinpflaster, Natursteinpflaster
- Sandstein, Granit
- Betondachsteine, Tondachsteine
- Klinker

Verwendungszweck

Tiefenwirksame Oberflächen-Imprägnierung von Natur- und Kunststeinen. Hydrophobiert die behandelten Flächen. Verringert das Auswaschen und erleichtert das Reinigen der behandelten Oberflächen. Einsetzbar auf trockenem und feuchtem, gesäubertem Untergrund.

Eigenschaften

Altrosil FINO		
Form		flüssig, nicht entflammbar, geruchlos, lösemittelfrei
Farbe		farblos
Verarbeitung*		Je nach Untergrund, nicht unter 5° C verarbeiten
Zeit bis Regenfest*	h	ca. 5
Zeit bis Begehbar*	min	ca. 30
Zeit bis Ausgehärtet*	d	> 10
Verbrauch pro m ²		je nach Beschaffenheit des Untergrundes 0,3 Liter

(* abhängig von Umgebungsbedingungen)

Ausrüstung

- Besen, Bürste, Hochdruckreiniger oder ähnliches zur Reinigung des Untergrundes
- Pinsel, Flächenroller oder Sprühgerät zum Auftragen von **Altrosil FINO**
- Angemessene Schutzkleidung (Schutzbrille und Schutzhandschuhe)

Verarbeitungshinweise

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes sollte mit einem Hochdruckreiniger die Fläche vorbehandelt werden. Dabei gilt es die zu behandelnde Fläche zu säubern.

Vor dem Auftragen ist es ratsam die Saugfähigkeit des Untergrundes an einer Probefläche zu prüfen.

Hiernach sind die Risse und Löcher mit Zementmörtel zu verfüllen. Auch hier die Flächen mit **Altrosil BETO** vorbehandeln.

Altrosil FINO ist vor Gebrauch gut zu schütteln.

Altrosil FINO auf Flächen gleichmäßig auftragen.

Falls **Altrosil FINO** mit einem Sprühgerät aufgetragen wird, so ist ein Abstand von 25 bis 30 cm einzuhalten.

Nach dem Auftragen sollte geprüft werden ob der Untergrund noch mehr **Altrosil FINO** aufnehmen kann. Hierbei gilt: „Weniger ist mehr“.

Nach 10 Minuten Wartezeit ist das überschüssige Material aufzunehmen.

Benetzungen von Glas und Aluminium sind zu vermeiden, bei Kontakt sofort mit Wasser abwaschen.

Je nach Untergrund kann **Altrosil FINO** zu Farbveränderungen führen.

Lieferform

Altrosil FINO 5 Liter 10 Liter 20 Liter Größere Gebinde auf Anfrage

Lagerung

Bei 10 bis 30 ° C im nicht angebrochenen Gebinde 12 Monate. Angebrochene Gebinde innerhalb von 6 Monaten verbrauchen.

Empfehlung

- Vor Gebrauch gut schütteln
- Produkt unverdünnt anwenden
- Vor Beginn der Arbeiten Probefläche anlegen
- Vor Frost schützen
- Von Kindern fernhalten
- Bitte beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter

Vorsichtsmaßnahmen

Anhand der aktuellen Sicherheitsdatenblätter, welche physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsbezogene Daten enthalten, kann sich der Anwender über die sichere Handhabung und Lagerung der Produkte informieren.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit den Kunden / den Anwender jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen- und gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.

• 2019-12-16.4 / 12 / LW-W •

• www.altropol.de •

• Altropol Kunststoff GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 9 - 13 • D-23617 Stockelsdorf • Tel. +49 (0)451-499 60-0 •
• Fax. +49 (0)451-499 60-20 • E - Mail: info@altropol.de •