

NEUKAPOL PN 9508

Polyester/-ether
Flexibles Harz

altropol

Haupteigenschaften

- hydrophob
- flexibel
- 100 % Festgehalt
- lösemittelfrei

Anwendungen

- 2 K-PUR-Beschichtungen
- Klebstoffe
- Vergussmassen
- Elastomere
- Prepolymere

Produkteigenschaften (ca. Werte)

			NEUKAPOL PN 9508
Farbe			gelblich
Säurezahl	mg KOH / g	DIN EN ISO 2114	≤ 5
Viskosität (25°C)	mPa·s	Brookfield RVT	720 \pm 150
Wassergehalt	%		< 0,2
Jod-Farbzahl		DIN EN 1557	≤ 6

Weitere Angaben:

Molekulargewicht (Mw, cal.) ca. 2000
Funktionalität (cal.) ca. 2,0
Lösemittelfrei

Lieferform

NEUKAPOL PN 9508 auf Anfrage

Lagerung

Wir empfehlen, das Material in fest verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von 20 - 25 °C zu lagern. Bei entsprechender Lagerung kann das Material innerhalb der auf den Etiketten angegebenen Haltbarkeit verwendet werden (die ersten 2 Ziffern der Chargen-Nr. ergeben die Woche, die 3. Ziffer das Jahr).

Vorsichtsmaßnahmen

Anhand der aktuellen Sicherheitsdatenblätter, welche physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsbezogene Daten enthalten, kann sich der Anwender über die sichere Handhabung und Lagerung der Produkte informieren.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit den Kunden/ den Anwender jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen- und gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.

• 2018-06-19.2 / 4 / LW-W • C

• www.altropol.de •

• Altropol Kunststoff GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 9 - 13 • D-23617 Stockelsdorf • Tel. +49 451-499 60-0 •

• Fax. +49 451-499 60-20 • E - Mail: info@altropol.de •